

Sealoflex Ultima EP1 grunts

Sealoflex Ultima EP1 grunts ir vienkomponenta ūdens bāzes mazas viskozitātes grunts. Tas ir Sealoflex Ultima sistēmas komponents.

PRODUKTA DATI

Tvertnes izmērs	5 litri vai 15 litri
Forma	Šķidrums
Patēriņš	0,1 litri uz m ²
Virsmas temperatūras ierobežojumi	Virš 5 °C (un 3 °C virs rasas punkta)

CIETĒŠANAS ĪPAŠĪBAS

Izlietošanas laiks / darbības periods	60 minūtes**
Lietusdrošs	20 minūtes**
Staigāšana/atkārtota uzklāšana	30 minūtes**
Uzglabāšanas ilgums	12 mēneši***

Krāsa Pienbalta

* Uz gludām virsmām.

** 23 °C temperatūrā un 50 % relatīvā mitruma apstākļos.

*** No ražošanas datuma neatvērtās oriģinālajās tvertnēs, kas glabātas 5–20 °C temperatūrā.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

- Lai veicinātu Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma saķeri ar PVC membrānām, apstrādāta un neapstrādāta koka un stiklšķiedras materiāliem.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pirms Sealoflex Ultima EP1 grunts uzklāšanas nodrošiniet, lai virsma būtu tīra, sausa un nebojāta. Virsmas temperatūrai jābūt virs 5 °C un 3 °C virs rasas punkta. (Skatiet rasas punkta aprēķināšanas tabulu Sealoflex Ultima uzstādīšanas rokasgrāmatā).

Nekļājiet, ja tūlīt gaidāms lietus.

UZKLĀŠANAS INSTRUKCIJAS

- Noņemiet tvertnes vāku un lēnām maisiet produktu ar maisīšanas stieni vai mehānisko mikseri, līdz tas sasniedz vienmērīgu konsistenci.
- Uzklājiet produktu uz pamatnes, izmantojot rullīti vai otu (produktu var uzklāt arī uzsmidzinot).
- Minimālais patēriņš ir 0,1 litri/m²; tas var pieaugt atkarībā no virsmas struktūras.
- Pirms Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma uzklāšanas ļaujiet gruntējumam pilnīgi nožūt.

Ievērojiet: Sealoflex Ultima EP1 grunts pēc uzklāšanas ir pienbalta. Pēc gruntējuma nožūšanas tā kļūst caurspīdīga, piešķirot virsmai "spīdīgu" izskatu. Ja "spīdums" nav redzams, uzklājiet papildu kārtu, pagaidiet, līdz tā nožūst, un vēlreiz pārbaudiet virsmu. Tikai, kad virsma izskatās spīdīga, tā ir gatava uzņemt Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājumu.

Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājums ir jāuzklāj uz nogruntētās virsmas 8 dienu laikā kopš uzklāšanas. Ja tas tiek atstāts ilgāk, virsma jāgruntē atkārtoti.

TĪRĪŠANA

Uzreiz pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni.

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Sealoflex Ultima EP1 gruntējums tiek piegādāts saskaņā kvalitātes pārvaldības sistēmu, ko atbilstoši ISO 9001: 2000 apstiprinājis BSI Quality Assurance.



QMS: Q5556

UZGLABĀŠANA

Tvertnes jāglabā uz līdzenas virsmas vietā, kur nav tiešu saules staru, un temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C. Sargājiet no aizdegšanās avotiem, tostarp kontrollampiņām un dzirkstelēm. Uzglabāšanas laiks neatvērtās oriģinālajās tvertnēs ir 12 mēneši no ražošanas datuma. Atvērtas tvertnes pēc lietošanas atkal jānoblīvē.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Informāciju par transportēšanu, apstrādi, glabāšanu un utilizāciju skatiet Drošības datu lapā un tvertnes marķējumā. Jāievēro visi ieteikumi un brīdinājumi.

TEHNISKIE PAKALPOJUMI

Speciālistu ieteikumi un projektēšanas norādes visos jautājumos, kas attiecas uz Sealoflex Ultima sistēmu, ir brīvi pieejamas no mūsu tehnisko pakalpojumu komandas.

BMI Group
5th Floor
20 Air Street
London
W1B 5AN
+44 (0) 203 757 1900

bmigroup.com

Mēs esam apņēmušies pastāvīgi paplašināt un uzlabot savu produktu klāstu. Mēs paturam tiesības mainīt savu produktu specifikācijas. Mēs paturam tiesības labot visas tipogrāfiskās vai pārrakstīšanas kļūdas un izlaidumus. Lai iegūtu jaunāko informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.