

Sealoflex Ultima bitumena grunts

Sealoflex Ultima bitumena grunts ir vienkomponta ūdens bāzes akrila grunts. Tas ir Sealoflex Ultima sistēmas komponents.

PRODUKTA DATI

Tvertnes izmērs	5 litri vai 15 litri
Forma	Šķidrums
Patēriņš	0,3 litri uz m ²
Virsmas temperatūras ierobežojumi	Virš 5 °C (un 3 °C virs rasas punkta)

CIETĒŠANAS ĪPAŠĪBAS

Izlietošanas laiks / darbības periods	60 minūtes**
Lietusdrošs	45 minūtes**
Staigāšana/atkārtota uzklāšana	1 stunda**
Uzglabāšanas ilgums	12 mēneši***
Krāsa	Zila

* Uz gludām virsmām.

** 23 °C temperatūrā un 50 % relatīvā mitruma apstākļos.

*** No ražošanas datuma neatvērtās oriģinālajās tvertnēs, kas glabātas 5–20 °C temperatūrā.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

- Lai veicinātu Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma saķeri ar bitumena un asfalta bāzes pamatnēm.
- Lai novērstu eļļu un citas pamatnes sastāvā esošo vielu ietekmi uz hidroizolācijas pārklājumu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pirms Sealoflex Ultima bitumena grunts uzklāšanas nodrošiniet, lai virsma būtu tīra, sausa un nebojāta. Virsmas temperatūrai jābūt virs 5 °C un 3 °C virs rasas punkta. (Skatiet rasas punkta aprēķināšanas tabulu Sealoflex Ultima uzstādīšanas rokasgrāmatā).

Neklājiet, ja tūlīt gaidāms lietus.

UZKLĀŠANAS INSTRUKCIJAS

- Noņemiet tvertnes vāku un lēnām maisiet produktu ar maisīšanas stienīti vai mehānisko mikseri, līdz tas sasniedz vienmērīgu konsistenci.
- Uzklājiet produktu uz pamatnes, izmantojot rullīti vai otu (produktu var uzklāt arī uzsmidzinot).
- Minimālais patēriņš ir 0,3 litri/m²; tas var pieaugt atkarībā no virsmas struktūras.
- Pirms Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma uzklāšanas ļaujiet gruntējumam pilnīgi nožūt.

Ievērojiet: Sealoflex Ultima bitumena gruntij ir pilnīgi jānosedz pamatnes virsma un jābūt viscaur vienmērīgā zilā krāsā; ja tā nav, tad uzklājiet vēl pārklājumu, līdz tiek sasniegta vienmērīga zila krāsa. Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājums jāuzklāj uz nogruntētās virsmas 8 dienu laikā kopš uzklāšanas. Ja tas tiek atstāts ilgāk, virsma jāgruntē atkārtoti.

TĪRĪŠANA

Uzreiz pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni.

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Sealoflex Ultima bitumena grunts tiek piegādāts saskaņā kvalitātes pārvaldības sistēmu, ko atbilstoši ISO 9001: 2000 apstiprinājis BSI Quality Assurance.



QMS: Q5556

UZGLABĀŠANA

Tvertnes jāglabā uz līdzenas virsmas vietā, kur nav tiešu saules staru, un temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C. Sargājiet no aizdegšanās avotiem, tostarp kontrollampiņām un dzirkstelēm. Uzglabāšanas laiks neatvērtās oriģinālajās tvertnēs ir 12 mēneši no ražošanas datuma. Atvērtas tvertnes pēc lietošanas atkal jānoblīvē.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Informāciju par transportēšanu, apstrādi, glabāšanu un utilizāciju skatiet Drošības datu lapā un tvertnes marķējumā. Jāievēro visi ieteikumi un brīdinājumi.

TEHNISKIE PAKALPOJUMI

Speciālistu ieteikumi un projektēšanas norādes visos jautājumos, kas attiecas uz Sealoflex Ultima sistēmu, ir brīvi pieejamas no mūsu tehnisko pakalpojumu komandas.

BMI Group
5th Floor
20 Air Street
London
W1B 5AN
+44 (0) 203 757 1900

bmigroup.com

Mēs esam apņēmušies pastāvīgi paplašināt un uzlabot savu produktu klāstu. Mēs paturam tiesības mainīt savu produktu specifikācijas. Mēs paturam tiesības labot visas tipogrāfiskās vai pārrakstīšanas kļūdas un izlaidumus. Lai iegūtu jaunāko informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.