

# Sealoflex Ultima metāla kodinošā grunts

Sealoflex Ultima metāla kodinošā grunts ir ūdens bāzes akrila grunts. Tas ir Sealoflex Ultima sistēmas komponents.

## PRODUKTA DATI

Tvertnes izmērs	5 litri
Forma	Šķidrums
Uzklāšanas patēriņš	Apmēram 0,2 l/m <sup>2</sup>
Blīvums	1,198 kg/l
Uzklāšanas temperatūra	no 5 °C līdz 30 °C
Krāsa	Oksīdsarkana

## PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

- Pretkorozijas aizsardzības nodrošināšanai melno metālu virsmām.
- Lai veicinātu Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma saķeri ar metāla virsmām.

## IEGUVUMI

- Veido stingru plēvi bez skaidām.
- Laba noturība pret ķīmiskām vielām un nodilumizturība.
- Ātri žūst.
- Kavē rūsas veidošanos.
- Nav bīstamu izgarojumu no šķīdinātājiem.
- Izmanto kā gruntējumu visiem nepārklāta metāla piederumiem, piemēram, pilienu uztveršanas malu apdarēm.

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pirms Ultima metāla kodinošās grunts uzklāšanas nodrošiniet, lai virsma būtu tīra, sausa un nebojāta. Noņemiet vaļīgo rūsas un plāvu ar stiepli suku, abrazīvu disku vai smilšpapīru.

Virsmas temperatūrai jābūt no 5 °C un 3 °C virs rasas punkta. (Skatiet rasas punkta aprēķināšanas tabulu Sealoflex Ultima uzstādīšanas rokasgrāmatā).

Neklājiet, ja gaidāms lietus.

## UZKLĀŠANAS INSTRUKCIJAS

- 1 Noņemiet tvertnes vāku un lēnām maisiet produktu ar maisīšanas stienīti vai mehānisko mikseri.
- 2 Uzklājiet produktu uz pamatnes, izmantojot rullīti vai otu.
- 3 Minimālais patēriņš ir 0,2 litri/m<sup>2</sup>; tas var pieaugt atkarībā no virsmas struktūras.
- 4 Pirms Sealoflex Ultima hidroizolācijas pārklājuma uzklāšanas ļaujiet gruntējumam pilnīgi nožūt.

Ievērojiet: neuzklājiet Sealoflex Ultima metāla kodinošo grunti uz esoša asfalta, bitumena pārklājumiem vai bitumena alumīnija pārklājumiem.

## TĪRĪŠANA

Uzreiz pēc lietošanas notīriet instrumentus ūdenī.

## UZGLABĀŠANA

Tvertnes jāglabā uz līdzenas virsmas vietā, kur nav tiešu saules staru, un temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C. Neļaujiet sasalt. Uzglabāšanas laiks neatvērtās oriģinālajās tvertnēs ir 12 mēneši no ražošanas datuma. Atvērtas tvertnes pēc lietošanas atkal jānoblīvē.

## VESELĪBA UN DROŠĪBA

Informāciju par transportēšanu, apstrādi, glabāšanu un utilizāciju skatiet Drošības datu lapā un tvertnes marķējumā. Jāievēro visi ieteikumi un brīdinājumi.

## TEHNISKIE PAKALPOJUMI

Speciālistu ieteikumi un projektēšanas norādes visos jautājumos, kas attiecas uz Sealoflex Ultima sistēmu, ir brīvi pieejamas no mūsu tehnisko pakalpojumu komandas.

**BMI Group**  
5th Floor  
20 Air Street  
London  
W1B 5AN  
+44 (0) 203 757 1900

[bmigroup.com](http://bmigroup.com)

Mēs esam apņēmušies pastāvīgi paplašināt un uzlabot savu produktu klāstu. Mēs paturam tiesības mainīt savu produktu specifikācijas. Mēs paturam tiesības labot visas tipogrāfiskās vai pārrakstīšanas kļūdas un izlaidumus. Lai iegūtu jaunāko informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.